



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 4001235 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C04B 7/00 (2006.01)
C09J 133/04 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45) Translation Published 2024.06.17

(80) Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent 2024.03.27

(86) European Application Nr. 20208179.0

(86) European Filing Date 2020.11.17

(87) The European Application's Publication Date 2022.05.25

(84) Designated Contracting States: AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR

(73) Proprietor SIKA TECHNOLOGY AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Sveits

(72) Inventor Benighaus, Tobias, 48165 Münster, Tyskland
Overkamp, Bernd, 48612 Horstmar, Tyskland
Carl, Wilfried, 8820 Wädenswil, Sveits
Duhamel, Al, Massachusetts 02721, USA
Scuderi, Michael, Massachusetts 02062, USA

(74) Agent or Attorney RWS, Europa House, Chiltern Park, Chiltern Hill, SL99FG CHALFONT ST PETER, Storbritannia

(54) Title **FREEZE PROTECTED WATER-BASED DISPERSION ADHESIVE AND USE THEREOF**

(56) References
Cited: EP-A1-3 233 752
DE-A1- 10 150 600
WO-A1-2019/210965

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. To-komponentssammensetning omfattende en første komponent A omfattende:
 - a1) en vandig dispersjon av minst én polymer P,
 - 5 a2) minst ett metallsalt M, og
 - a3) minst ett flytende organisk frysepunktdempende middel D, og
- en andre komponent B omfattende:
 - b1) en mineralbindemiddelsammensetning C omfattende minst ett hydraulisk bindemiddel H og
- 10 b2) eventuelt minst én sementhydreringsforsinker R,
hvor det minst éne organisk flytende frysepunktdempende midlet D er en flerverdig alkohol.
2. To-komponentssammensetningen ifølge krav 1, hvor bøde komponent A og B
15 fremstilles og lagres separat og blandes like før påføringen av to-komponentssammensetningen.
3. To-komponentssammensetningen ifølge krav 1 eller 2, hvor den andre komponenten B er i form av et pulver.
20
4. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor den vandige polymerdispersjonen av minst én polymer P er en elektrolyttstabil vandig polymerdispersjon.
25
5. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor den vandige polymerdispersjonen av minst én polymer P omfatter minst 25 vekt-%, fortrinnsvis minst 35 vekt-%, av totalvekten av den første komponenten A.
30
6. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor den minst éne polymeren P har en glassovergangstemperatur bestemt ved dynamisk mekanisk analyse (DMA) som toppen av den målte tapsmodulen (G'')-kurven ved anvendelse av en påført frekvens på 1 Hz og et belastningsnivå på 0,1 % av ved eller under 0 °C, fortrinnsvis ved eller under -10 °C.
35
7. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst éne metallsaltet M er et enverdig metallsalt, som fortrinnsvis har et kation valgt fra gruppen som består av natrium, kalium og litium og/eller et anion valgt fra gruppen som består av klorid, formiat og glukonat.

8. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst ene metallsaltet M omfatter 0,5 – 7,5 vekt-%, fortrinnsvis 1 – 5 vekt-%, av totalvekten av den første komponenten A.

5

9. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst ene organisk flytende frysepunktdempende midlet D velges fra gruppen som består av glyserol, erytritol og pentaerytritol.

10 10. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst ene organisk flytende frysepunktdempende midlet D omfatter 0,5 – 7,5 vekt-%, fortrinnsvis 1 – 5 vekt-%, av totalvekten av den første komponenten A.

15 11. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor mineralbindemiddelsammensetningen C omfatter minst 50 vekt-%, fortrinnsvis minst 65 vekt-%, av totalvekten av den andre komponenten B.

20 12. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst ene hydrauliske bindemidlet H omfatter minst 50 vekt-%, mer foretrukket minst 60 vekt-%, av totalvekten av mineralbindemiddelsammensetningen C.

25 13. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det minst ene hydrauliske bindemidlet H velges fra gruppen som består av Portland-sement, kalsiumaluminatsement (CAC) og kalsiumsulfoaluminatsement (CSA).

30

14. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor den minst ene sementhydreringsforsinkeren R velges fra gruppen som består av vinsyre, alkali- og jordalkalimetallsalter av vinsyre, sitronsyre, alkali- og jordalkalimetallsalter av sitronsyre, og alkalimetall- og jordalkalimetallsalter av ortofosforsyre.

35

15. To-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor vektforholdet mellom A og B er i området 5:1 til 1:2, fortrinnsvis 3:1 til 1:1,5.

16. Anvendelse av to-komponentssammensetningen ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene som et klebemiddel, forseglingsmiddel eller belegg.

17. Fremgangsmåte for å binde et første substrat til et andre substrat, fremgangsmåten omfattende trinnene:

i) å tilveiebringe en to-komponentsammensetning ifølge et hvilket som helst av kravene 1–15 og å blande den første komponenten A og den andre komponenten B med hverandre

5 for å oppnå en våt klebemiddelsammensetning,

ii) å påføre den våte klebemiddelsammensetningen på en overflate av det første substratet for å danne en første våt klebemiddelfilm eller kule og/eller på en overflate av det andre substratet for å danne en andre våt klebemiddelfilm eller kule,

iii) eventuelt å eksponere den første og/eller den andre våte klebemiddelfilmen(e) eller

10 kulen(e) for luft for å danne delvis tørkede første og/eller andre våte klebemiddelfilm(er) eller kule(r),

iv) å sammenføye det første substratet med det andre substratet slik at den første våte eller delvis tørkede klebemiddelfilmen eller kulen bringes i kontakt med en overflate av det andre substratet eller med den andre våte eller delvis tørkede klebemiddelfilmen eller

15 kulen eller slik at den andre våte eller delvis tørkede klebemiddelfilmen bringes i kontakt med en overflate av det første substratet, for å bevirke klebemiddelbinding mellom det første og det andre substratet.

18. Fremgangsmåten ifølge krav 17, hvor vektforholdet mellom mengdene av den

20 første komponenten A og den andre komponenten B er i området på 5:1 til 1:2, fortrinnsvis 3:1 til 1:1,5.